



# Ficha Técnica

## Fijalix al disolvente FJH-002

Fijador-endurecedor pre-adherente penetrante en base disolvente. Uso interior-exterior.

**Fondos:** Yesos muertos, superficies rascadas, caleadas y temples. Morteros de cemento. Los fondos en general deben ser absorbentes.

**Uso:** Interior/exterior.

**Rendimiento:** 0,150 l/m<sup>2</sup>

Tamaños: 1, 5, 10 y 25 litros

### Características técnicas

- **Comportamiento al fuego: B-s1-d0**
- **Imprimación penetrante**
- **pH: 6.5 ± 0.5**
- **Rendimiento: 0.150 l/m<sup>2</sup>**
- **Tiempo mínimo antes de la aplicación de pinturas tradicionales, enlucidos o revestimientos murales: 24 horas**
- **Punto de inflamación en copa cerrada (Pensky-Martens): (9±1)°C**
- **Información sobre la Directiva 2004/42/CE: Categoría h2, Imprimaciones consolidantes, en base disolvente: 750 g/l COV (2007), 750 g/l COV (2010). Este producto contiene 662.64 g/l COV máximo**

### Propiedades:

Actúa como imprimación selladora, penetrando en los soportes, dando como resultado superficies duras y consistentes.

### Recomendaciones de uso:

El soporte debe estar sano, limpio y exento de humedad. Proceder a la limpieza y raspado de todas aquellas partes sueltas o mal adheridas.

### Normas para aplicar:

1. Material listo al uso. No diluir.
2. Emplear una brocha o rodillo. Si se desea puede aplicarse a pistola. Aplicar una sola mano sobre el soporte.

## Aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola



## Eliminación y medio ambiente

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.

## Seguridad:

- Producto inflamable.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5° c y 35° c.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses.



### Central de compras Pyma



Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid



91 305 58 04



administracion@pyma.com



www.pyma.es



## PELIGRO

H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H318 Provoca lesiones oculares graves. H335 Puede irritar las vías respiratorias. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Contiene: cemento, portland, productos químicos.

Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.

Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.

Almacenar los envases entre 5° c y 35° c.

Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses.

### ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si caarQ verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.