



Ficha Técnica

PINTURA PISCINAS CLOROCAUCHO

Pintura a base de resinas de clorocaucho para la protección y pintado de piscinas.

Ubicación: Piscinas, estanques y depósitos de agua no potable contruidos en hormigón, cemento y similares.

Uso: Exterior.

Rendimiento: Varía mucho en función de la absorción del soporte. Podemos estimar que varía entre 6 y 8 m²/litro y mano.

Secado: Variable según la temperatura ambiente. Al tacto 30 minutos. Repintado: 6 - 8 horas. Total: 10 a 15 días.

Tamaños: 5 Kg.

Acabado: Ligeramente satinado.

Color: Blanco y azul.

Características técnicas

Brochabilidad: Excelente.

Adherencia: Excelente.

Viscosidad: 60-100 poises (Brookfield RVT a 20°C, Sp.6, 20 r.p.m.).

Volumen en sólidos: 42 %.

Densidad: 1,32 ± 0,05 Kg./litro.

COV's: Cat (A/i): 600 g/l (2007).

Contenido máximo producto: 585 g/l.

Propiedades:

- Tiene gran adherencia sobre los soportes mencionados, muy buena resistencia a la alcalinidad y a los productos químicos utilizados en el tratamiento del agua.
- Excelente cobertura, adherencia, brochabilidad y nivelación.
- Posee acción bactericida y algicida.

Recomendaciones de uso:

Pintura al clorocaucho especialmente formulada para el pintado de piscinas, estanques y depósitos de agua no potable contruidos en hormigón, cemento y similares.

Normas para aplicar:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc.
- Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola. Es conveniente aplicar dos manos, la primera hay que diluir con un 10-15% de DISOLVENTE CLOROCAUCHO.
- La segunda emplearla a una dilución de 5- 10%. Esta misma se empleará si se aplica una sola mano.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

No pintar hasta que el fraguado del hormigón sea total.

Eliminar el polvo y los restos de suciedad o aceites.

Si hay eflorescencia de sales, eliminarlas lavando con agua y sulfamán.

Después lavar abundantemente con agua dulce.

Hay que tener presente que la cuba de la piscina debe estar aislada exteriormente de la humedad del terreno, sobre todo si hay jardín circundante, par evitar las ampollas que la presión osmótica del agua filtrada del exterior produce en la pintura.

SOPORTES PINTADOS EN BUENAS CONDICIONES:

Si la pintura es muy vieja, defectuosa o existen desconchados, hay que eliminar los restos con rasqueta o cepillo de púas metálicas. Después lavar abundantemente con agua dulce.

Si hay manchas de noho o algas, se deben lavar con agua y lejía eliminando todos los restos. Posteriormente enjuagar con agua dulce. Sólo se puede aplicar sobre superficies y pintadas con clorocaucho.

Hay que tener presente que la cuba de la piscina debe estar aislada exteriormente de la humedad del terreno, sobre todo si hay jardín circundante, par evitar las ampollas que la presión osmótica del agua filtrada del exterior produce en la pintura.

No llenar la piscina hasta transcurridos 10 - 12 días del pintado.

Aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola



Eliminación y medio ambiente

- Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
- Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.
- No verter en desagües o en el medio ambiente.
- Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.
- Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
- Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.
- La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

Seguridad:

- Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias.
- Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
- No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.
- Tóxico por ingestión.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 www.pyma.es



ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.