



# Ficha Técnica

## Pymaplast Alisados PM-003

Enlucido de interior, especial para el alisado de soportes, obteniendo acabados lisos y perfectos de alta calidad.

Clasificación: G3E2V3W2A0C0R0 según la norma EN 16566.

**Fondos:** Cemento, yeso, escayola, prefabricados y fondos pintados con pinturas tradicionales.  
**Uso:** Interior  
**Rendimiento en polvo:** 1,20 - 1,25 kg/m<sup>2</sup>/mm  
**Rendimiento en pasta:** 1,65 - 1,80 kg/m<sup>2</sup>/mm  
**Tamaños:** 5 y 15 kg

### Características técnicas

- Comportamiento al fuego: A1
- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- Excelente blancura
- Aplicable en capa fina (máximo 1 mm)
- Acabados extrafinos de excepcional adherencia al soporte
- No se arranca al pasar de hierro
- Desliza sin enrollarse en los empalmes
- pH: 6-7
- Densidad polvo: 0,92 g/ml ±0,07
- Densidad pasta: 1,74 g/ml ±0,07
- Vida útil: 7-8 H
- Dureza Shore C: 81
- Adherencia sobre escayola: >0.3 MPa
- Adherencia sobre pintura plástica tradicional y cemento: >0.6 MPa

#### Tiempo de secado

Soporte	Espesor	Tiempo de secado
Hormigón	1 mm	4-5 H en profundidad
Escayola	1 mm	3-4 H en profundidad
Pintura	1 mm	4-5 H en profundidad

### Propiedades:

Enlucido de lleno y retapado. Rellena los defectos de la madera. Rectifica defectos en los soportes (arañazos, rayas, golpes).

### Recomendaciones de uso:

El soporte debe estar sano, limpio y exento de humedad. Los fondos de naturaleza pulverulenta, deben consolidarse con un fijador, puesto que el polvo impide la adherencia entre materiales. Del mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o por partes mal adheridas, deben ser saneados: queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo saneamiento. Si estos presentan oquedades deben ser rascados y eliminados hasta llegar al soporte consistente, aplicando posteriormente una capa de fijador para eliminar trazas de polvo.

### Normas para aplicar:

Mézclase con agua a razón de un 40-45%. Por cada kilogramo de material emplear 400-450 gramos de agua. La mezcla debe realizarse manual o mecánicamente empleando una mezcladora eléctrica. Dejar reposar la pasta unos minutos y a continuación aplicar. La operación de alisado se realiza siempre verticalmente de abajo hacia arriba con paleta ancha, poniendo material y quitando el sobrante a continuación, procurando alisar y retapar todos los defectos de las superficies. Los empalmes se realizan al contrario, de arriba hacia abajo. Cuando el material seca, se procede al lijado y a continuación, se dará otra mano de enlucido horizontalmente de derecha a izquierda, tomando los empalmes de izquierda a derecha. Finalmente, después del secado de esta segunda mano, se lija la superficie y, si no se observa ninguna imperfección, se procede al pintado.

## Aplicación

- Paleta ancha



## Eliminación y medio ambiente

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.

## Seguridad:

- El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5° c y 35° c.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses.



### Central de compras Pyma

Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

91 305 58 04

administracion@pyma.com

[www.pyma.es](http://www.pyma.es)



### ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si caarQ verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.