



# Ficha Técnica

## Pymaplast Standard

Plaste para alisar, tapar pequeños desperfectos y enlucir.

**Ubicación:** Paredes y techos.

**Uso:** Interior.

**Rendimiento:** 0,9 m<sup>2</sup>/kg (en espesor de 1 mm)

**Secado:** 2-4 h/mm

**Repintado:** Después de seco

**Color:** Blanco

**Tamaños:** Estuche 1 kg / Estuche 5 kg / Saco 15 kg

### Características técnicas

<b>Apariencia:</b>	Polvo
<b>Color:</b>	Blanco
<b>Adherencia:</b>	Alta
<b>Densidad aparente polvo:</b>	0,7 g/cc
<b>Densidad aparente pasta:</b>	1,65 ± 0,05 g/cc
<b>Rendimiento:</b>	0,9 m <sup>2</sup> /kg (espesor 1 mm)
<b>Tiempo abierto:</b>	6 horas
<b>Secado:</b>	2-4 h./mm
<b>Espesor:</b>	5 mm

### Propiedades:

- Acabado fino, duro y de gran calidad.
- Secado rápido. Buena adherencia.
- No merma.

### Recomendaciones de uso:

- Sobre soportes interiores absorbentes.
- Tendidos en capa media.
- Alisado y nivelado de paredes.
- Reparación de grietas, fisuras, pequeños agujeros.

### Normas para aplicar:

- Limpiar y sanear los soportes hasta asegurar que están limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras.
- Consolidar los soportes y eliminar las pinturas antiguas mal adheridas.
- Imprimir aquellos soportes muy absorbentes.
- Diluir 2 partes de polvo por 1 de agua y amasar. No remover una vez iniciado el fraguado.
- Aplicar a llana o espátula.
- Esperar a su completo secado para proceder a pintar.

## Aplicación

Herramientas de aplicación:

- Llana
- Espátula de acero inoxidable.
  
- *Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas previamente eliminadas.*
- *Imprimir soportes muy absorbentes.*
- *Diluir 2 partes de polvo por 1 de agua y aplicar a llana o espátula.*

## Seguridad:

- *Apto para uso doméstico*
- *No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C*
- *Preservar los envases de las temperaturas extremas, la exposición directa al sol y de las heladas.*
- *Mantener fuera del alcance de los niños.*
- *Exento de etiquetado de seguridad.*



### Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 [www.pyma.es](http://www.pyma.es)



### ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si caarQ verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.